



ARDEX FLEX CAULK^{MC}

Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé

Peut être utilisé avec les coulis ARDEX Sanded^{MC} and ARDEX Unsanded^{MC}

Couleur assortie aux coulis ARDEX

Résiste aux taches

Résiste aux moisissures

Conserve sa souplesse

Convient aux poses à l'intérieur et à l'extérieur

ARDEX Engineered Cements
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com

ARDEX FLEX CAULK^{MC}

Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé

Description

Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé de première qualité, utilisé pour calfeutrer et étanchéiser les coins, les bords et les joints résultant de changement de plan ou de matériaux lors de poses à l'intérieur et à l'extérieur. ARDEX FLEX CAULK^{MC} peut être utilisé pour calfeutrer les comptoirs et autour des lavabos, baignoires et dossier de plan de travail ainsi que dans les douches. Convient aux joints jusqu'à une largeur de 1,27 cm.

Préparation du support

La surface ou la zone à calfeutrer doit être sèche, propre et exempte de poussière, saletés, moisissures, huile et autres substances étrangères. La température de la surface doit être supérieure à 10 °C (50 °F). Retirer l'ancien calfeutrage et nettoyer la surface avec une solution légère d'eau de Javel et d'eau avant de poser le nouveau calfeutrage. Vérifier que la zone à calfeutrer est complètement sèche avant d'appliquer le calfeutrage.

Application

Couper la tête du tube à l'épaisseur désirée. Appliquer le calfeutrage et l'outil dans les 10 minutes suivant la pose au moyen d'un doigt humide ou d'une éponge douce et humide. Nettoyer tout surplus avec un chiffon humide avant que le calfeutrage ne commence à former une peau.

Le calfeutrage sera complètement sec après 3 à 5 jours selon la température, la circulation d'air, l'humidité et l'épaisseur de l'application. Dans les endroits humides ou fermés, comme les douches enclouées, utiliser un ventilateur portable pour faire circuler l'air et accélérer le séchage du calfeutrage.

Nettoyer tous les outils avec du savon et de l'eau avant que le calfeutrage ne sèche.

Remarques

Ne convient pas aux surfaces immergées en permanence comme les piscines et les fontaines.

Le produit ARDEX FLEX CAULK ne peut pas servir de membrane étanche. Pour les cas nécessitant une imperméabilisation, se reporter aux brochures techniques ARDEX relatives aux composants imperméabilisants ARDEX.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX

Toutes les données sont basées sur la performance du produit à une température de pose de 21 °C (70 °F).

Couverture :	env. 25 pieds linéaires à une épaisseur de joint de 0,6 x 0,6 cm (1/4 x 1/4 po). (La couverture peut varier selon la taille et la largeur du joint.)
Temps d'emploi :	10 minutes
Séchage complet :	3 à 5 jours à 21 °C (70 °F)
Dureté Shore "A" (ASTM C661):	25
Résistance à la traction :	300 lb/po
Élongation :	500 %
Température de service :	-40°F (-40°C) to 350°F (176°C)
Mouvement des joints :	+/- 50 %
Temps de formation de peau :	5 à 10 minutes
Temps pour être au toucher :	15 à 30 minutes
Conditionnement :	310 mL (10,3 oz.)
Entreposage :	entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
Durée de conservation :	36 mois (à l'état non ouvert)
Garantie :	consulter la brochure de garantie ARDEX/HENRY SystemOne ^{MC} .

Colores disponibles

Fresh Lily 02	Stone Beach 13	Black Licorice 24
Sugar Cookie 03	Chocolate Mousse 14	Organic Earth 26
Antique Ivory 04	Gray Dusk 15	Gentle Blush 28
Floating Driftwood 07	Ground Cocoa 16	Fresh Magnolia 29
Vintage Linen 08	Coffee Bean 17	Pink Champagne 30
Natural Almond 09	Dove Gray 18	Burnt Orange 31
Irish Crème 10	Silver Shimmer 19	Brilliant White 35
Barley 11	Ocean Gray 20	
Wild Mushroom 12	Slate Gray 21	

Ce produit contient des colorants susceptibles de tacher certains matériaux poreux, comme les murs, le papier peint, etc. Masquer ou protéger ces surfaces pour éviter les taches. Effectuer un essai dans un endroit peu visible pour tester la susceptibilité aux taches du matériau.
© 2018 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés. AT231 F (02/18)

Consulter www.youtube.com/ARDEX101 pour regarder les vidéos de produit d'ARDEX Americas. Pour obtenir des calculateurs de produit ARDEX faciles à utiliser et de l'information sur les produits facilement, télécharger l'application ARDEX dans iTunes Store ou Google Play.



ARDEX Engineered Cements
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com